

Oznaczenie Eurofoam Polska	Gęstość PN-EN ISO 845 kg/m ³	Sztywność 40% PN-EN ISO 3386-1 kPa	Odkształcenie trwałe PN-EN ISO 1856 nie więcej niż %	Odbojność PN-EN 8307 nie mniej niż %	Wytrzymałość na rozciąganie PN-EN ISO 1798 nie mniej niż kPa	Wydłużenie względne przy zerwaniu PN-EN ISO 1798 nie mniej niż %	Barwa podstawowa
R 2313	20,0 - 22,5	1,0 - 1,5	10	47	80	110	biała
R 2518	23,5 - 25,5	1,5 - 2,2	9	47	90	110	biała
R 2525	23,0 - 25,5	1,8 - 3,0	6	47	90	100	jasnożółta
R3010	26,0 - 30,0	0,5 - 1,2	10	50	60	60	biała
R 3028	27,0 - 31,0	2,6 - 3,3	6	50	100	100	jasnoszara
R 3037	27,0 - 31,5	3,3 - 4,3	6	50	100	80	biała
R 3232	28,5 - 32,0	2,7 - 3,9	5,5	50	100	90	biała
R 3436	30,5 - 34,5	3,1 - 4,1	5,5	50	100	90	biała
R 3530	31,5 - 35,0	2,4 - 3,2	5	55	100	90	biała
R 3536	32,0 - 35,5	3,3 - 4,3	5	55	100	80	jasnoróżowa
R 3836	34,5 - 38,5	3,1 - 4,0	6	59	100	80	jasnożółta
R 4030	37,0 - 41,0	2,65 - 3,45	6	59	100	80	biała
R 4036	37,0 - 41,0	3,1 - 4,0	6	59	100	80	jasnoszara
R 4040	36,0 - 40,0	3,4 - 4,6	6	55	90	80	biała
R 4442	40,0 - 45,0	3,5 - 4,7	5	55	110	80	jasnozielona
R 5030	44,0 - 49,5	2,4 - 3,7	5	55	80	70	jasnozielona
R 5040	44,0 - 49,5	3,3 - 4,5	5	55	70	80	jasnożółta
R 78120	71,0 - 77,0	9,0 - 15,0	8	35	70	70	biała
R 90120	80,0 - 89,0	9,0 - 15,0	8	35	70	70	biała