PROTOKÓŁ Nr 2/244/2010/S.K
Z BADAŃ ZAPALNOŚCI MEBLI TAPICEROWANYCH
źródło zapłonu: równoważnik płomienia zapałki
wg PN-EN 1021-2:2007

Nr zlecenia: **A-244-BOŚ/2010** Data badania: 15.02.2010

Rodzaj wyrobu: **Pianka RF 3015**
Producent: **EUROFOAM Polska Sp. z o. o. ul. Szczawińska 42, 95-100 Zgierz**
Nazwa próbki: **Pianka RF 3015**
Nr identyfikacyjny próbki: **A-244-BOŚ/2010/1**

Badane materiały – układ badawczy:
tkanina obiciowa: brak
materiały rozdzielające: brak
wypełnienie tapicerskie: siedzisko i oparcie - **pianka RF 3015**

Procedura nasączania wodą materiału obiciowego zgodnie z normą PN-EN 1021-1: nie dotyczy

Wyniki badania: NIEZAPALNOŚĆ

Badanie	Równoważnik płomienia zapałki				Uwagi
	1	2	3	4	
Kryteria tlenia Niebezpieczne rozprzestrzeniające się spalanie	NIE	NIE	NIE	NIE	Równoważnik płomienia zapałki przyłożono na 15 s w złożeniu badanego układu – badanie 1 i 2 oraz na płaszczyźnie układu – badanie 3 i 4. Zapłon układu nie wystąpił. Pianka pod wpływem przyłożenia płomienia palnika wytopiła się i zwęgliła (dziury). Dymienie układu ustało po 3-12 sekundach od usunięcia źródła zapłonu.
Zniszczenie układu badanego	NIE	NIE	NIE	NIE	
Tlenie do granic próbki	NIE	NIE	NIE	NIE	
Tlenie na całej grubości	NIE	NIE	NIE	NIE	
Tlenie ponad 1h	NIE	NIE	NIE	NIE	
W badaniu końcowym, obecność aktywnego tlenia	NIE	NIE	NIE	NIE	
Kryteria palenia Niebezpieczne rozprzestrzeniające się spalanie	NIE	NIE	NIE	NIE	
Zniszczenie układu badanego	NIE	NIE	NIE	NIE	Rozmiar uszkodzeń:
Palenie do granic próbki	NIE	NIE	NIE	NIE	Długość: 12-145 mm
Palenie na całej grubości	NIE	NIE	NIE	NIE	Szerokość: 12-56 mm
Palenie ponad 120 s	NIE	NIE	NIE	NIE	Głębokość: 2-18 mm

Wprowadzić TAK jeśli kryteria są przekroczone lub NIE jeśli kryteria nie są przekroczone

Podpisano:
Wykonawcy: Magdalena Komorowicz ..... M. Komorowicz
Urszula Matelska ..... Matelska

Data: Poznań 15.02.2010 r.

Wyniki badań odnoszą się jedynie do zapalności układu materiałów poddanych badaniu w określonych warunkach; nie są przeznaczone do oceny pełnego potencjalnego zagrożenia pożarowego użytkowanych materiałów.